

АДИНГПОКС АКВА ПРАЙМЕР

Епоксиден грунд на водна основа

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като предварително покритие (грунд) за епоксидни системи на водна основа. С неговото прилагане се извършва импрегниране на бетоновите повърхности или повърхности от циментов разтвор. Осигурява стабилизиране и укрепване на бетоновата основа, както и подобрена връзка с вторични материали за възстановяване и защита на бетона. Може да се нанася върху втвърден и мокър бетон, където няма задържане на повърхностна вода.

СВОЙСТВА

- Отлична адхезия към суха и мокра основа;
- Добро проникване в бетон и циментова замазка;
- Устойчивост на отрицателно хидростатично налягане;
- Водоустойчив и водонепропуслив;
- Не съдържа разтворители;
- Нетоксичен в свързано състояние;
- Бактериологично устойчив.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ
Външен вид	-	бяла вискозна смес
Съотношение на смесване	-	А:Б = 1:1,5
Обемна плътност	EN ISO 2811-1	1,0 - 1,1 g/cm ³
Адхезия на основата	EN 1542	≥ 2MPa
Отворено време за полагане при температура от 20°C	EN ISO 9514	100-120 мин
Температура на основата и въздуха по време на полагане		10-30°C
Механична употреба за лесен трафик при температура от 20°C		след 3 дни
Механична употреба за тежък трафик, при температура от 20°C		след 7 дни

МЕТОД НА ПОЛАГАНЕ

ПОГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Адингпокс Аква Праймер може да се нанася върху бетон, циментова замазка или асфалт.

Нова бетонна основа

При новите бетонови основи, грундирането се препоръчва да се извърши най-малко 7 дни след полагането на бетона. Основата, върху която се нанася грунда, трябва да е здрава, чиста, без остатъци от циментово мляко, покрития и други масла и прах. Температурата на околната среда и температурата на основата по време на полагане трябва да бъде от 10 до 30 ° C.

Стара бетонна основа

При стари бетонни основи, остатъците от циментово мляко, петна от боя и масло трябва да се отстранят с механични средства (пясъкоструене, вода под налягане или изстъргване на основата) или чрез прилагане на химически почистващи препарати.

Страна 1 од 2

ПОЛАГАНЕ:

Преди приготвянето на сместа е необходимо компонентите А и Б трябва да се разбъркат отделно. Материалът се подготвя чрез смесване на двата компонента с електрически бавен миксер (300 до 500 обороти/min), до постигане на пълна хомогенизация.

Нанасянето се извършва равномерно върху повърхността, с четка, валик или чрез пръскане.

Алтернативно, Адинпокс Аква Праймер може да се нанася върху по-големи площи чрез пръскане под налягане. При силно порьозни основи може да се наложи повторно грундиране. Температурата на основата по време на нанасяне трябва да бъде от 10°C до 30°C, а относителната влажност на въздуха под 70%.

РАЗХОДНА НОРМА

За един слой Адинпокс Аква Праймер: 0,15 – 0,3 kg/m²

ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите и оборудването да се почистят с вода веднага след употреба.

ОПАКОВКИ

В комплекти А + Б: 7,5 kg

А компонент: 3 kg

Б компонент: 4,5 kg

СКЛАДИРАНЕ

В оригинални затворени опаковки, в сухи помещения, на температура от 10°C - 30°C, защитени от пряка слънчева светлина. Срок на годност: 9 месеца

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директно вдишване при смесване на компонентите А и Б. В случай на директен контакт, продуктът трябва да се отстрани незабавно със суха кърпа или да се почисти с вода, след което мястото се измива добре със сапун и вода. Ако материалът влезе в контакт с очите, е необходимо незабавно да се изплакне с чиста вода, след което да се потърси медицинска помощ. Необходимо е да се осигури вентилация на помещенията, в които се работи със смоли.

Пожар: Продуктът не е запалим.

Почистване и изхвърляне: Несвързаните остатъци от Адинпокс аква праймер се почистват с вода. Старата използвана опаковка е необходимо да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци.

Препоръчваме метода на полагане и необходимите количества да се избират правилно съгласно нуждите на строежа, както и задължително използване на защитно облекло.