

ХИДРОМАЛ

Готова смес за направа на твърда хидроизолация на циментна основа.

Приготвена от специално подбран цимент, висококачествени пълнители, и прахови добавки

Област на приложение:

За хидроизолация на обекти изложени на положително и отрицателно хидростатично налягане, като басейни, утаители, пречиствателни станции, сутеренни стени и подове, резервоари за питейна вода, бетонни тръби, шахти, санитарни възли и др.

Свойства:

- еднокомпонентна сива прахова смес;
- устойчив на позитивно и негативно хидростатично налягане;
- икономичен;
- нетоксичен;
- позволява завършваща обработка на стенни повърхности;
- позволява непосредствено лепене на керамични плочки със строително лепило;
- бактериологично устойчив;
- опростена употреба;
- отлична адхезия с основата;
- възможност за полагане върху влажна основа;
- не съдържа хлориди;

Технически характеристики:

Устойчивост на положителен воден натиск: (DIN 1048)	8 atm.
Устойчивост на отрицателен воден натиск: (DIN 1048)	2 atm.
Отворено време за работа при 20°C:	1 час
Време за втвърдяване при 20°C:	4,5-5 часа
Нанасяне на следващ пласт нанос при 20°C:	6-24 часа
Якост на натиск:	
3 дена:	> 15 МПа
28 дена:	> 35 МПа

Подготовка на основата:

Хидромал се полага върху бетонна и циментна основа (завършено фино изпердашване) с якост МБ 30 и на възраст най-малко 28 дена. Основата трябва да е чиста, обезмаслена и обезпрашена без места с големи грапавини и пукнатини. Когато има такива места, те трябва да се санират с Репаратур малтер или епоксиден кит Адингпокс-К. Почистване на основата с вода под налягане е най-подходящ метод.

Опасност за здравето: Трябва да се избягва контакт на продукта с кожата (да се ползват защитни ръкавици). Материалът не е токсичен, но при инцидентен контакт с кожата веднага да се отстранят с вода и сапун. Ако материалът попадне в очите, трябва веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

Пожар: Хидромал е незапалим

Почистване и депониране: Несвързани остатъци от Хидромал се почистват с вода. Старата използвана опаковка да се депонира съгласно местните предписания и регламенти за този тип отпадъци. Препоръчват се начинът на нанасяне и нужните количества да се съобразят с условията на обекта, както и задължително ползване на подходящо оборудване и инвентар.

ADING

Вносител и дистрибутор:

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:

АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk