

# REPARATUR MALTER FS2

Cementno-polimerni malter za reparaciju betonskih konstrukcija, namenjen za ručno i mašinsko nanošenje rasprskivanjem (Shotcrete)

Prema primeni i tehničkim karakteristikama odgovara na:

EN 1504-3, R2; Metode EN 1504-9 3.1; 3.3; 7.1;

## OBLAST PRIMENE

Reparatur Malter FS2 koristi se za konstruktivne sanacije oštećenih betonskih konstrukcija, za povećanje betonskog sloja za zaštitu armature, za sanaciju oštećenih i segregiranih mesta itd.

Reparatur Malter FS2 se koristi za sanaciju vertikalnih i plafonskih površina, inženjerskih i hidrauličnih konstrukcija, betonskih površina nepravilnog i zaobljenog oblika - tunela, silosa, rezervoara, mostova itd.

U skladu sa evropskim standardom EN 1504-3, proizvod Reparatur Malter FS2 je klasifikovan kao malter na bazi hidrauličkog cementa i polimernog aditiva (PCC), namenjen za reparaciju betona u skladu sa sledećim principima / metodama sanacije:

- Sanacija betona ručnim malterisanjem (Metoda 3.1 prema EN 1504-9)
- Sanacija betona mašinskim nanošenjem prskanjem-torkretiranje (Metoda 3.3 prema EN 1504-9)
- Vraćanje pasivne zaštite armature povećanjem zaštitnog sloja malterom (Metoda 7.1 prema EN 1504-9)

## OSOBINE

- Visoke rane i krajne čvrstoće;
- Odlična adhezija za betonsku podlogu;
- Kompenzira sakupljanje betona tokom vezivanja;
- Mikro-armiran PP vlaknima;
- Štiti od dejstvo mraza;
- Štiti od prodora voda i agresivnih materija;
- Otporan na atmosferske uticaje;
- Jednostavna priprema i izvođenje;
- Omogućava ručnu i mašinsku aplikaciju na vertikalnim i kosim površinama, kao i završnu obradu ručnim alatom (gletaricom);
- Ekonomičan;
- Ne sadrži hloride;

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SVOJSTVO	METODA	DEKLARIRANA VREDNOST
Izgled	-	Siva praškasta masa
Vodomaterijalni faktor	-	0,15-0,17
Maksimalna granulacija punila	-	2 mm
Zapreminska masa	EN 12190	2100±100 kg/m <sup>3</sup>
Vreme vezivanja		
Početak		1±3 h
Kraj	EN 13294	2±4 h
Pritisna čvrstoća		
nakon 7 dana		>20 MPa
nakon 28 dana	EN 12190	>30 MPa
Čvrstoća na savijanje		
nakon 7 dana		>3 MPa
nakon 28 dana	EN 1015-11	>5 MPa
Adhezivna čvrstoća	EN 1542	≥0,8 MPa
Kapilarna apsorpcija	EN 13057	< 0,5 kg ·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>

Strana 1 od 4

## METODOLOGIJA UGRAĐIVANJA

### PRIPREMA PODLOGE:

Površina na koji se nanosi Reparatur Malter FS2, treba da bude čista, labilni delovi da budu odstranjeni, da bude obesprešena, obezmašćena i dobro nakvašena vodom. Temperatura na površini na kojoj se izvode radovi treba da bude u granicama od + 5°C do +30°C.

Kod sanacija starih oštećenih armirano-betonskih elemenata, vidljivu armaturu treba dobro očistiti od korozije (čeličnim četkama ili peskarenjem). Ovako očišćene čelične elemente preporučuje se zaštитiti Reparatur Penetrat-om.

U slučaju betonske podloge slabijeg kvaliteta, niskih jakosti i visoke poroznosti, sa ciljem postizanja bolje adhezije i stabiliziranja podloge, preporučujemo da se betonska podloga prajmerira materijalom Vrska-U.

## UGRAĐIVANJE I NEGA

### 1. RUČNO UGRAĐIVANJE

Reparatur Malter FS2 priprema se dodavanjem vode u težinskom odnosu 150 do 170 g na 1.0 kg materijala (jedna vreća od 25 kg priprema se 3.75 do 4.25 l vode). Meša se sa sporim mešaćem do potpune homogenizacije – najmanje 3 min. Smesa se ostavi da miruje 5 minuta, a zatim se ponovo promeša. Nanošenje spremnog materijala vrši se špahtlom ili čeličnom gletaricom. Maksimalna debljina sloja u jednom postupku je 1,5 cm. Prilikom nanošenja Reparatur Malter FS2 u nekoliko slojeva, svaki sledeći sloj se nanosi nakon vezivanja prethodnog (u periodu od nekoliko sati, u zavisnosti od temperature, konzistencije, vetra i vlažnosti).

### 2. MAŠINSKA UGRADNJA PRSKANJEM

Reparatur Malter FS2 se može nanositi mašinskim prskanjem - „mokri“ i „suv“ postupak. Prskanje treba vršiti normalno na podlogu (betonska površina), brzinom koja omogućava pravilno nanošenje, na rastojanju od 50-60 cm od podloge. Na taj način, smanjuje se gubitak usled odbijanja od površine i omogućava se pravilna ugradnja i pokrivanje armature. Ako je potrebno, sveže naneti materijal može se dalje obradivati ručnim alatima (gletaricama), kako bi se postigao potreban izgled i glatkotača površine. Prilikom nanošenja Reparatur Malter FS2 u nekoliko slojeva, svaki sledeći sloj se nanosi nakon vezivanja prethodnog. Preporučena debljina nanetog materijala u jednom sloju je do 1,5 cm.

Tokom mašinske ugradnje Reparatur Malter FS2, prema potrebama projekta, može se dodati aditiv - ubrzivač vezivanja betona, u dozaži koja će omogućiti postizanje željenog vremena početka vezivanja. Na ovaj način je omogućena primena Reparatur Malter FS2 u debljim slojevima u jednom radnom postupku.

Za regulisanje-ubrzivanje vezivanja betona, preporučujemo upotrebu sledećih proizvoda iz proizvodnog programa Ading:

- INGUNIT P – Praškast bez-alkani aditiv - ubrzivač vezivanja betona. Koristi se za „suv“ postupak ugrađivanja. Doziranje: 0,1-0,3 kg na 25 kg (1 vreća) Reparatur Malter FS2.
- INGUNIT T EKO – Tečni bez-alkalni aditiv - ubrzivač vezivanja betona. Koristi se za „suv“ i „mokri“ postupak ugrađivanja. Doziranje: 0,3-0,5 kg na 25 kg (1 vreća) Reparatur Malter FS2.

### 3. PREPORUKE

\* Prilikom nanošenja Reparatur Maltera FS2 u slojevima debljim od 5 cm, poželjno je da se konstruktivno armiraju i povežu za podlogu čeličnim ankerima.

\* Prilikom nanošenja Reparatur Malter FS2 na veću površinu potrebno je da površina bude podeljena na polja radnim fugama.

### 4. NEGA SVEŽEG REPARATUR MALTER FS2

Prvih nekoliko sati nakon izvršene aplikacije materijal treba da se štiti od visokih temperatura (iznad 30°C), kako i direktnu izloženost na sunce i vетар.

## POTROŠNJA

Za sloj debljine od 1.0 cm, potrošnja iznosi približno 20-22 kg/m<sup>2</sup>.

## ČIŠĆENJE

Alat i oprema čiste se vodom odmah nakon upotrebe.

## PAKOVANJE

U ventil vreće od 25 kg

## SKLADIŠTENJE

U originalnom pakovanju, u suvim prostorijama na temperaturi od 5°C do 35°C. Rok upotrebe 12 meseci

## OZNAKA ZA SERTIFIKOVANI PROIZVOD



ADING AD Skopje,  
Novoselski pat (ul 1409) br.11  
1060 Skopje, Sjeverna Makedonija

20

GCBO001/1

EN 1504-3:2005

### REPARATUR MALTER FS2

Proizvod za nestruktturnu sanaciju betona -  
malter na bazi hidrauličkog cementa i polimernih aditiva (PCC)

Pritisna čvrstoća	<b>≥ 15 N/mm<sup>2</sup> (class R2)</b>
Sadržaj hlornih jona	<b>≤ 0,05%</b>
Adhezivna čvrstoća (veza)	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Ograničeno skupljanje/širenje	<b>Čvrstoća veze nakon testa</b> <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Termička kompatibilnost: Ciklus zamrzavanja i odmrzavanja sa potapanjem soli u odmrzavanje	<b>Čvrstoća veze nakon 50 ciklusa</b> <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Kapilarna apsorpcija	<b>≤ 0,5 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>
Reakcija na požar	<b>Klasa A1</b>
Opasne materije	<b>Svojstvo nije utvrđeno</b>

**Opasnost po zdravље:**

Reparatur Malter FS2 ne sadrži toksične materije. I pored toga, izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

**Zapaljivost:**

Reparatur Malter FS2 je nezapaljiv.

**Čišćenje i deponovanje:**

Nevezani otpad proizvoda Reparatura Maltera FS2 očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada.