

HIDROKOL-Z

Ngjitëse një komponent ndërtimi

Sfera e përdorimit:

Për muratim ngjitje të blloqeve siporeks, elemente prej gazi, beton dhe gips kartoni pllaka dhe elemente të materialeve të tjera të lehta. Gjithashtu përdoret dhe për ngjitje të gips-karton pllakat në muret dhe tavaneve.

Cilës:

- Përzierja pluhuri me ngjyrë gri;
- Atezion të shkëlqyer;
- Fortësi të lartë të presionit dhe lakimit;
- I thjeshtë për përgatitje dhe vendosje;
- Ekonomik;
- Ekologjik;

Karakteristika teknike :

Fortësi e lakimit pas 7 ditë:	> 5 MPa
Fortësi e presionit pas 7 ditë:	10 MPa
Fortësi athezione:	1,0 MPa
Koha e hapur për punë:	3orë
Fillim i lidhjes:	6 orë
Fund i lidhjes:	24 orë

Përgatitje e bazës:

Baza duhet të jetë pa yndyra, pa pluhur, e pastër.

Inkorporim:

Në 1 kilogram HIDROKOL-Z me përzierje konstante shtohet 230 -260 ml ujë. Përzihet deri në homogjenizim të plotë. Pastaj përzierja qëndron 20-30 minuta. Përsëri përzihet dhe vendoset me mistri, gletore ose shputë. Temperatura optimale gjatë punimit prej 5°C deri 35°C.

Harxhimi:

Për shtresë prej 1 mm 1,6 kg/m²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Paketim:

Në natron thasë prej 5 dhe 25 kg.

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej +5°C deri +35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte të komponentë prej pluhuri. Gjatë kontaktit incident të prodhimi me lëkurën duhet menjëherë të mënjanohet ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

HIDROKOL Z është pluhur që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasi të nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.