

# ИНГУНИТ-П

*Прашкест додаток за забрзување на врзувањето, згуснување, подобрување на лепливост и водонепропусност на прскани бетони*  
*Одговара на: EN 934-5; ASTM C403*

## Област на примена:

За изведба на прскани бетони по сува постапка;  
За подобрување на обработливоста и квалитетот на прсканите бетони и малтери во тунелоградбата, изведба на канали и шахти, рударски окна, потпорни сидови, базени, санации, бетонски елементи со неправилна форма, регулации на реки, засеци и сл.;

Погоден за вршење на репарации на бетонски елементи со заоблени и неправилни форми како куполи, хиперболични сводови и сл.;

Се применува и како додаток - убрзувач на инекциони маси за контактено врзно инектирање во тунели, ревизиони галерии (брани) и сл.

## Својства:

- Интензивно забрзување на времето на врзување на бетони и малтери;
- Постигање на рани јакости;
- Ја подобрува лепливоста на бетонската и малтерската смеса;
- Овозможува машинско вградување на вертикални, коси и тавански површини;
- Го намалува одбивањето - отпадот на материјалот при прскањето;
- Не содржи хлориди;

## Технички карактеристики:

Тип:	На алкална основа
Изглед:	Бела прашкаста маса
Специфична тежина:	0,9-1,1 gr/cm <sup>3</sup>
Содржина на хлориди:	нема

## Дозирање:

За прскани бетони се дозира 2 до 6% тежински, во однос на масата на цементот. Процентот на дозирање зависи од времето на забрзување кое треба да се постигне, од конзистенцијата на бетонот, од видот и количината на цементот, од температурните услови, од категоријата на подлогата врз која се вградува и др.

Ако се користи за прскан бетон при бетонирање на примарната облога во тунели, тогаш дозирањето при бетонирање на калотниот дел треба да изнесува 4-6%, додека во делот на золната може да се дозира помалку, од 2-4%, доколку не постои опасност од обрушување на дел од неврзаната карпа. Ингунит-П се додава на сувата бетонска мешавина, непосредно пред вградувањето.

При употреба како забрзувач кај класичните бетони и малтери, Ингунит-П се додава (препорачано до 2%) непосредно пред вградувањето, директно во смесата, брзо се меша и вградува, бидејќи постои опасност од брзо врзување и оштетување на опремата.

## Ефект од предозирање:

При неправилна проценка на дозирањето на Ингунит-П кај класичното бетонирање може да дојде до прерано врзување на бетонот во миксерот или пумпата.

## Компатибилност:

Ингунит-П е компатибилен со повеќе адитиви од програмата на АДИНГ. Доколку во бетонската мешавина се користат два или повеќе адитиви потребно е да се направат предходни проби. Различните адитиви се дозираат посебно, односно не се мешаат меѓусебно пред уфрлувањето во бетонската мешавина. Ингунит-П е употреблив со сите типови на портланд цемент и сулфатноотпорни цемента.

## Пакување:

Вентил вреќи од 14 kg.

## Складирање:

Во оригинално пакување, на суво и заштитен од директно влијание на сончеви зраци. Рок на употреба 12 месеци.

**Опасност по здравје:** При работа со Ингунит-П обавезно е користење на заштитни гумени ракавици, респираторна маска, како и заштитни очила. Просторот каде се вградува прсканиот бетон со додаток на ИНГУНИТ-П потребно е да биде добро вентилиран.

Во случај на допир со кожа потребно е обилно испирање со чиста проточна вода и премачкување на кожата со крема на бор-вазелинова основа. При прскање во очи веднаш обилно се испираат со чиста проточна вода, се ставаат капки од борова вода и се бара итна медицинска помош. Доколку се проголта потребно е веднаш да се испие што поголемо количество вода или млеко и да се побара итна медицинска помош.

**Пожар:** Ингунит-П е незапалив прашок

**Чистење и депонирање:** Чистењето на остатоци од Ингунит-П е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.